

オオムラ オリジナル

スーパーボンド サスケ



用途

| 適用下地 | 適用タイル |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| セメントモルタル・コンクリートブロック・PC (プレキャストコンクリート)・合板等 各種乾式ボード・セメント成形ボード・ALC・無塗装サイディング・タイル on タイル・塗装面 (要問合せ)・既設化粧サイディング (要問合せ) | ●陶器質・磁器質 (大判タイル可能) ●セメント成形品 (擬石・ブリック等) ●天然石 (染み込み防止処理品) ●レンガ ●木材製品 (裏面処理済) |

| 適用箇所 | 不適用箇所 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 台所・洗面所・シャワー室・トイレ・浴室 壁・床・外装 (改良圧着張り)・店舗・各種リフォーム | 強酸性箇所・60℃以上の高温水中・海水中・天井・直火等の高温に曝される所 |

◇標準使用量

- 平滑下地面、100角タイル張りの場合 サスケ:1.8~2.5kg/m²
- 20kg ペール缶:8~13 m²

◇練り置き時間

- 約 45 分

◇有効期限

- 製造日より 6 ヶ月

使用方法

◇標準配合比 (重量比)

- サスケ 100 に対してポルトランドセメント 60 (大判・擬石)
- サスケ 100 に対してポルトランドセメント 50 (モザイク・内装タイル等)
※サスケ:セメントが 100:50 以下の配合比は、セメント水比の関係で収縮クラックが入る事があります。
※白いボンドが必要な場合は、ポルトランドセメントの代わりに白セメントを配合して下さい。

◇混練方法

- セメント適量の 1/2 を最初に加え良く混練し、その後残りのセメントを少量ずつ加え練って下さい。
- 粘度調整は、セメント量で加減して下さい。(添加量は配合比の重量比で 10%増量が限度です。)
- 長期の製品在庫品は、浮水分離することがありますので使用前に良く攪拌して中身を均一にして下さい。
- セメント以外の物は混ぜないで下さい。他社品との混練・混合は出来ません。

◇張り付け方法

- サイディングボード施工の場合 (特に大壁工法)、各ボードメーカー推奨の継ぎ目処理を行って下さい。
- 裏足が長いタイル、大判タイル、擬石は改良圧着張りまたは、付け口張りで強く揉み込んで下さい。
- 時々塗膜を指触して皮張りを確認して張り付けて下さい。万一皮張りした場合は掻き落として下さい。
- 合板・乾式下地は一度、下ごすり塗りをして下さい。
- 吸水率の高い下地は、水浸しまたは、吸水調整剤を塗布して下さい。

◇使用上の注意

- タイル及び石材張り以外には使用できません。(塗り壁応用可)
- 凍結した商品は解凍しても使用できません。
- 吸水率の高いタイルは、吸水防止処理を行って下さい。
- 吸水率の高い石材は、張り付け材の染み出しがある場合がありますので、必ず事前にテスト張りを行って、染み出しの無い事を確認してから施工して下さい。
- 時々タイルを剥がして付着状態を確認して張り付けて下さい。
- 下地に付着している油脂分、埃、レイタンスなどは、接着不良の原因となりますので、必ず除去して下さい。
- 混練後、練り置き時間を経過した張り付けモルタルの残量は使用できません。
- 冬季 5℃以下での使用は避けて下さい。
- 収縮の心配のある下地は、伸縮目地を設けて下さい。
- 使用した道具は早めに水洗いして下さい。

◇保管

- 直射日光を避け室内の冷暗所 (5℃以上) で保管して下さい。開封後は密封状態にして保管して下さい。