

EX-777(エポキシ樹脂系2液型接着剤) 取扱いについて

・荷姿	主材 10kg(丸缶) 硬化剤 10kg(丸缶) 2液混練
・標準使用量	浮かし厚 5mm以上が望ましい※商品重量によっても異なります。
・用途	内装張付け剤
・使用期限	製造後 9ヶ月
・保管場所	密栓の上危険物倉庫に保管するか、指定数量以下の場合は、火気のない 5~35℃の直射日光の当たらない場所に保管して下さい。
・混練比	主材：硬化剤＝1：1 ※重量比となります。

・使用方法	主材及び硬化剤を使用する分量取出し、計量した上で混練し使用。
・貼り付け方法	重量物であれば金具併用し、軽量な商品であれば点付けのみでも貼り付け可能です。
・練り置き時間	混練後、30分~60分※気温によりますが、基本的に表面が膜張りしたら使用不可です。

適用商品・適用場所について。また不適用について。

・適用商品	磁器・陶器質タイル・レンガ質タイル・ガラス質タイル・各大判タイル・石材・セメント製壁材・木製タイル等
・適用場所	コンクリート系・CB・セメント成形・合板・無塗装サイディング・タイル on タイル・石材 on 石材
・不適用商品	ゴム質タイル・塩ビ系タイル
・不適用場所	ウレタン発泡剤・ALC・乾式ボード・アクリル樹脂塗装面・プラスチック類・プリント合板・シリコン撥水処理面・高含水率の若い下地・軟弱下地・パラフィン含有下地・パラフィンワックス塗布面・ウレタン防水面・FRP防水面

注意事項

1-1 取扱い場所

- ① 火気のあるところでは使用しないで下さい。
- ② 取扱作業所には、局所排気装置を設けて下さい。

1-2 取扱い方法

- ① 本品には液状エポキシ樹脂が含まれていますので、皮膚に触れたり上記を吸入すると皮膚障害、中毒等を起こすことがありますので取扱いには注意して下さい。
- ② 接着作業中は喚起を良くし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
- ③ 取扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスクまたは送気マスク、保護手袋、保護メガネ、前掛け等を着用して下さい。
- ④ 容器からこぼれた場合は布(ウエス)で拭取って、安全な場所に廃棄して下さい。
- ⑤ 取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。

1-3 応急処置

- ① 作業衣等に付着した場合には、その汚れをよく落として下さい
- ② 皮膚に付着した場合には、多量の石鹼水で洗い落とし、痛み、又は外観に変化がある時は医師の診断を受けて下さい。
- ③ 目に入った場合には、多量の水で洗い流し、医師の診断を受けて下さい。
- ④ 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診断を受けて下さい。

1-4 火災時の措置

- ① 火災時には、炭酸ガス、泡、粉末等の消化剤を用いて、風上から風下に向けて消化して下さい。

使用条件

- ① 被着体の調整
接着面のゴミ、油脂分、錆、水分、離型剤等の接着を阻害する汚れをウエス、サンドペーパー、溶剤等で除去して下さい。
- ② 計量
A剤、B剤を重量比で1：1の割合に正確に計量して下さい。
- ③ 混合
へら、混合機等で色が均一（白色）になるまで良く練り混ぜて下さい。
- ④ 貼り付け
接着剤をへら等で石材裏面に団子状に点付けし（標準塗布量 1.5~2.0Kg/m²）接着剤が下地に良くなじむ様に下地に押し付けるように接着して下さい。
- ⑤ 硬化養生
接着剤が硬化するまで接着面に力、振動が加わらない様に静置して下さい。



株式会社オオムラ
〒621-0042 京都府亀岡市千代川町高野林西ノ畑 15-1
TEL:0771-25-4545 FAX:0771-22-6288
HP:http://www.ohmura-trading.co.jp